

# Technische Daten LOOSE-LAY COLLECTION



## LOOSE-LAY/55

Belagsart nach EN ISO 10582	Heterogene Planken / Fliesen, Typ 1
Anzahl der Farben	8 Planken / 2 Fliesen
Verp.-Einheit/Palette	914x183 mm: 1,67 m <sup>2</sup> /125,25 m <sup>2</sup> 457x457 mm: 1,67 m <sup>2</sup> /120,24 m <sup>2</sup> 600x600 mm: 1,80 m <sup>2</sup> /129,60 m <sup>2</sup>
Beanspruchungsklasse EN ISO 10582 / ISO 10874	23, 33, 42
Gesamtdicke ISO 24346	4,2 mm
Dicke der Nutzschicht ISO 24340	0,55 mm
Oberflächenvergütung	ja/PU
Angefaste Kanten	ja
Flächengewicht ISO 23997	7,23 kg/m <sup>2</sup>
Resteindruck ISO 24343-1	≤ 0.1 mm*
Dimensionsstabilität ISO 23999	≤ 0.15 %*
Stuhlrollenbeanspruchung ISO 4918	geeignet bei Stuhlrollen gem. EN 12529, Typ W
Fußbodenheizung EN 1264-2	geeignet (bis 28°C)
Brandverhalten EN 13501-1	Bfl-s1
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302 / EN 12667	0.02 m <sup>2</sup> K/W
Elektrostatisches Begehverhalten EN 1815	< 2 k/V
Trittschallverbesserungsmaß ISO 10140-3	6 dB
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht ISO 105-B02/02	≥ 7
Ableitwiderstand EN 1081	> 10 <sup>12</sup>
Chemikalienbeständigkeit ISO 26987	gegeben**
Rutsicherheit	R9 bis R10 (abhängig vom Dekor bzw. der Oberflächenprägung: Details auf Anfrage)
Reinigungs- und Pflegeempfehlung	Dr. Schutz

\* Gemittelter Wert

(Stand: 01.01.2023)

\*\* Bei kurzzeitiger Einwirkung von gebräuchlichen, haushaltsüblichen Mitteln.

**Bitte beachten Sie auch unsere Verlege- sowie unsere Reinigungs- und Pflegeanleitung.**

